



Valentina

ARTIKEL PAS
NAAR DIN EN ISO 14465:2006

★★★★★



Samenstelling bovendoek
100% Polyester

★★★★★



Samenstelling onderdoek
100% Polyester

★★★★★



Martindale (slijtvastheid) | EN ISO 12947-1/-2
18.000 cycles (loss of pile)
33.000 cycles (Martindale)

★★★★★



Treksterkte | EN ISO 13934-1
Ketting 1242.0 N
Inslag 458.0 N

★★★★★



Wrijftechtheid (afgeven van kleur) | EN ISO 105- X12 droog
lichte kleuren 5
donkere kleuren 5

Wrijftechtheid (afgeven van kleur) | EN ISO 105- X12 nat
lichte kleuren 5
donkere kleuren 4-5

★★★★★



Scheursterkte | EN ISO 13937-3
Ketting 63,0 N
Inslag 30,0 N

★★★★☆



Naadvastheid (openen van een naad) | EN ISO 13936-2
Ketting 2,0 mm
Inslag 2,0 mm

★★★★☆



Lichtechtheid (verkleuren onder invloed van (zon)licht) | EN ISO 105-B 02
lichte kleuren 3-4
donkere kleuren 4-5

★★★★★



Brandvertragend
Op aanvraag


★★★★★



Gezinsvriendelijk

Zitspiegel, schaduw effect en o. a. pletten zijn normale gebruikseigenschappen en dus geen reden voor reclamatie.


★★★★★




vrij van chemicalien

Azokleurstoffen vrij

★★★★★




Temperatuuregulerend



REACH

EU chemische voorschriften

★★★★★




Zuurstof doorlatend

PAK

Niet aantoonbaar

★★★★★



Anti-allergisch

DMF vrij

CTL Bielefeld







WASVOORSCHRIFTEN

1. Klachten veroorzaakt door verkeerd gebruik worden niet geaccepteerd. 2. De tests werden uitgevoerd met verschillende stalen, hierdoor zijn de resultaten als indicatief gemiddelde waarden te beoordelen. 3. Verkleuring door het afgeven van kleding, kussens, dekens etc, valt niet onder de garantie van de meubelstoffering. Ook zijn lichte kleurafwijkingen en verkleuren onder invloed van licht en gebruik niet te vermijden en van garantie uitgesloten. 4. Pilling, zitspiegel, schaduw effect en o.a. pletten zijn normale gebruikseigenschappen en dus geen reden voor reclamatie.